

## Información de producto FICHA TÉCNICA

**BARNIZ ACRÍLICO** Para proteger y ennoblecer.  
150ml: 3,9 oz - 110g. 400 ml, 11 Oz , 313g

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Barniz a base de resinas acrílicas termoplásticas al disolvente de secado ultra rápido. Disponible en acabado brillante, satinado y mate.

### CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buen endurecimiento.
- Excelente adherencia.
- Gran durabilidad del brillo.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Buena elasticidad.
- Sobresaliente resistencia al agua.
- No amarillea.
- Buen comportamiento con los rayos UV.

### APLICACIONES

El Barniz Acrílico se puede aplicar sobre multitud de materiales, a los que se quiera proteger y al mismo tiempo realzar su brillo. Se obtendrán acabados diferentes en función del número de capas aplicadas.

- Madera - Materiales ya pintados - Algunos plásticos
- Mimbre - Corcho - Hierro
- En general todas las superficies barnizables porosas o no porosas

Sobre superficies ya pintadas hacer un ensayo previo para observar el comportamiento, ya que podría agrietar la capa anterior.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente durante un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre plásticos PS y PP, aplicar una capa de anclaje. En cualquier superficie plástica, ensayar primero el comportamiento del producto.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Cuando se aplica encima de otras pinturas recientes o antiguas realizar un ensayo previo, ya que puntualmente puede remover la pintura del soporte a barnizar.
- Solicite fichas de seguridad.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo Ligante:                               | Acrílico termoplástico                   |
| Color:                                      | Transparente                             |
| Brillo 60° (ASTM D-523 ISO 2813)            | <70% brillante; 20-35 Satinado; <20 Mate |
| Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):     | 10'                                      |
| Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):        | 12 h                                     |
| Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808): | 15 µ/capa                                |
| Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):          | 4 B                                      |
| Rendimiento teórico (pintado en continuo):  | 2 m²                                     |
| Diluyente:                                  | Acetato Butilo                           |
| Vida del producto:                          | >5 años                                  |
| Repintado:                                  | Después de 10'                           |
| Resistencia del pintado al calor:           | 150°C                                    |
| Condiciones de aplicación:                  | T° ambiente mínima 8°C                   |
|                                             | T° superficie de 5°C a 50°C              |
|                                             | Humedad Máx. 85 % R.H.P                  |

\* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre acero.

### IMAGEN



### ETIQUETA



### DIFUSOR



|           |                 |           |                |
|-----------|-----------------|-----------|----------------|
| EX0140908 | Acrílico Brillo | EX0140909 | Acrí. Satinado |
| EX0140920 | Acrílico Mate   |           |                |

### ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.  
Resistencia del envase al calor: <50°C  
Propelente: DME

Caja (6 unidades)  
205 X 140 X 200 mm.



### ATENCIÓN

