

ACMOS 82-2405

Desmoldeante externo para resinas UP/EP

PROPIEDADES

Desmoldeante en frascos aerosol.
Adecuado para poliéster, resinas epoxy, PMMA y poliuretanos.
Para la construcción de moldes.

VENTAJAS

Excelente desmoldeo
Libre de CFC propelentes
Amplio campo de aplicación
Uso económico

PROCESO

Agitar bien antes de usar.

El desmoldeante debería pulverizarse en el molde rápidamente y a una distancia de 20-30cm. La pulverización debe ser fina y uniforme.

Si se requiere una mejor calidad el molde se ha de pulir después con un trapo limpio.

ALMACENAMIENTO

Proteger del frío y el calor. El producto debe estar a temperatura ambiente antes de su uso.
Temperatura de almacenamiento: entre 10° C y 30° C.
Almacenamiento máximo: aproximadamente 6 meses (en el contenedor original cerrado)

Informaciones adicionales las encontrarán en las hojas de seguridad ACMOS EU.

Nuestros departamentos técnico y comercial están siempre a su disposición para responder a cuestiones técnicas.

08635 SANT ESTEVE SESROVIRE

Toda la información facilitada se basa en nuestro mejor conocimiento, pero no exenta de sus propios

ensayos con respecto a su aptitud para lograr los propósitos deseados. La aplicación, uso y proceso se realizan fuera de nuestro control y por tanto deben ser exclusivamente responsabilidad del usuario final.

ACMOS CHEMIE KG
Industriestr. 37 + 49
Tel. (0421) 5189-0
Tfx. (0421) 511415

D-28199 Bremen
E-Mail: acmos@acmos.com
Homepage: www.acmos.com

SYNTHESAR, S.A.
Newton, 15
Tel: 0034 - 93 77 15 707
Fax: 0034 - 93 - 77 14 021

Pol. Ind. Sesrovires
E-Mail: comercial@synthesar.com
Homepage: www.acmos.com
E- 08635 SANT ESTEVE SESROVIRE