

Ficha técnica

STYLE 452

RESINAS CASTRO S.L.

O Porriño · España

Artículo

Style 452

Estructura

5,0 / 5,0 hilos/cm

Ligamento

Sarga 2/2

Acabado

stuhroh / loomstate

Construcción

Construcción	Urdimbre	Trama
Material	Carbon	Carbon
Título	200 tex	200 tex

Datos técnicos

Propiedad	Norma	Unidad	Urdimbre / Valor	Trama / Valor	+/- Tolerancia
Densidad de fibra 1) 3)		g/cm ³	n.G.	n.G.	n.G. / n.G.
Densidad lineal	DIN 53830 T3 4)	tex	200	200	10 / 10
Torsión 1)		T/m			
Estructura	DIN EN 1049 T2 4)	Fd.[thr]/cm	5,0	5,0	0,2 / 0,2
Gramaje	DIN EN 12127 4)	g/m ²	200		8
Peso seco	DIN EN ISO 3344 4)	g/m ²	200		8
Contenido de humedad	DIN EN ISO 3344 4)	%	0,5		
Espesor 2)	DIN EN ISO 5084 4)	mm	0,39		0,09
Ancho	DIN EN 1773 4)	cm	nach Bestellung / as ordered		1
Porcentaje en peso		%	~		

1) n.G. => nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

3) wird nicht geprüft. Angabe des Garnherstellers