

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

FILL GLASS es una masilla a base de resina de poliéster y cargas especiales como fibra de vidrio. Para la reparación de grandes desperfectos, donde se precisa una carga importante, y para la reparación de base de vetroresina, como por ejemplo isotérmicos.



Fácil lijado.

VOC: <250 g/l 2004/42/IIb (b) (250) < 250

NOTAS TECNICAS:

Composición:	Resina poliéster insaturada, cargas minerales y fibra de vidrio.
Punto de inflamación:	> 32°C
Peso específico:	1,55 +/- 0,05
Color:	Verde
Datos de seguridad:	Ver ficha de seguridad
Vida útil:	18 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas

PREPARACION DE LA SUPERICIE:


* Hierro, lamina de acero, plásticos (poliéster reforzado con fibra de vidrio).

* Pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.




* Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.

* Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de aplicar.

APLICACIÓN:

1-3% endurecedor en pasta. Pot-life 3-5' a 20°C.



Aplicación a espátula



<30' a 20°C.



4-5' a 1 m.



Lijado P40-P80 rebaje

LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

Con disolvente nitro o de limpieza.

ADVERTENCIAS:

- Mezclar la FILL GLASS con 1-3% de endurecedor en pasta.
- Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado.
- No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- Conservar en lugar fresco y seco.

DISTRIBUIDOR:



RESINAS CASTRO S. L.

Pol. Ind. A Granxa, 3ª Paralela, C/ Cíes 190
36400 O Porriño - Pontevedra - España
Tlf.: 986 342 953 / Fax: 986 342 520
info@castrocomposites.com
www.castrocomposites.com

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.