

## DESCRIPCIÓN

He Wash Primer dispone de una excelente adherencia especialmente sobre metal blanco lijado, por ejemplo chapa de acero. Los pigmentos activos anticorrosión sirven para obtener la mejor protección. Rápido secado. También se puede usar como imprimación para soldadura.

Para una preparación óptima del lugar dañado en superficies metálicas debe limpiar muy bien antes con algún quitasiliconas.



### Campos de aplicación

Idóneo en pinturas Spot y de piezas

## CALIDAD Y PROPIEDADES

1K Imprimación ácida, se puede soldar  
 Aplicable en reparaciones Spot o pintado de piezas  
 Fácil y sencilla aplicación  
 Secado rápido  
 Excelente protección anticorrosión  
 Muy buena adherencia especialmente sobre metal blanco lijado

## DATOS FÍSICOS Y QUÍMICOS

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base aglutinante           | Nitro Combi                                                                                    |
| Color                      | Gris                                                                                           |
| Olor                       | A disolvente                                                                                   |
| Rendimiento                | 1 m <sup>2</sup>                                                                               |
| Superficie                 | Lijado: chapa de acero blanco, pintura endurecida, imprimación de piezas de repuesto, aluminio |
| Resistencia a temperaturas | Hasta 90 °C                                                                                    |
| Caducidad/almacenaje       | 10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)             |
| Formato/contenido          | Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml                                                      |
| Valor COV                  | 270,5g                                                                                         |

## MEDIO AMBIENTE Y CLASIFICACIÓN

### Medioambiente

El HE Washi Primer está 100 % libre de metales pesados, dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

### Reciclado

Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. Aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: El He Wash Primer cumple con la normativa actual de clasificación según disposición 1999/45/CE.

### Normativa de preparación:

Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

### APLICACIÓN

Como imprimación: 1 a 2 pasos aplicados después de 10 - 50 min. (20°C) de ventilación.

Como Imprimación para soldadura: 1 paso pulverizado ligero sobre las piezas a soldar.

Eliminar totalmente el óxido del lugar dañado, limpiar bien la superficie y lijar. El lugar debe estar totalmente libre de grasa, de polvo y estar seco.

Limpiar la superficie con algún producto quita siliconas.

Agitar el bote unos 2 minutos

Hacer una prueba de pintado

**Solo debe ser usar por un profesional**

**Debe llevar una mascarilla adecuada (recomendamos Typ A2/P3)**




2 min



Primer 1-2

= 10-20  $\mu$



to top-coat

20°C=10-15 min



3 min



approx. 15 cm



20°C=10-15 miN

*Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.*