



30102 – CARBON LOOK FINISH




1000 g +
500 g +
300 g

Pot life a 20°C: 4 h



20" CF 4
a 20°C



Ø1.2-1.4 mm
3.5-4 Atm (RP)

N° manos: 2



En cabina:
60 min. a 60°C o
40 min. a 80°C
tras tiempo de reposo de
5 min. a 20°C

DESCRIPCIÓN

Barniz brillante.

UTILIZACIÓN ESPECÍFICA

El producto fue diseñado para el mundo del Deporte, del Habitat Interior y en general para componentes y accesorios para la industria. Es extremadamente versátil y se puede utilizar en todos los sectores donde se prefiere la fibra de carbono a otros materiales por su alta resistencia mecánica y sus refinadas prestaciones estéticas.

CARACTERÍSTICAS PECULIARES

- Fácil aplicación
- Buena verticalidad
- Óptima resistencia a la luz y a la intemperie
- Alto contenido en sólidos
- Secado rápido

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

FIBRA DE CARBONO: desengrase con detergentes adecuados.

Luego aplicar el primer 30100 CARBON PRIMER TRX FILLER tras lijar con P320/400 o Scotch Brite.

APLICACIÓN

Con pistola.

Proporción de la mezcla:

Peso / Volumen

30102 CARBON LOOK FINISH	1000 partes
00271 SOFT LPL HARDENER (endurecedor)	500 partes
00824 (Slow) o 00825 (Std) LECHSYS UNIVERSAL THINNER (disolvente)	300 partes

Pot life a 20°C: 4 h

Viscosidad de aplicación: 20" TF4

Ø boquilla: 1.2 -1.4 mm

Presión del aire: 3.5-4 Atm (RP)

N° manos: 2

Espesor aconsejado: 40-50 µ

Condiciones de aplicación: 20-25°C 50-70% H.R.



V.O.C. de la mezcla lista al uso = 369 g/l

SECADO

En cabina:

60 min. a 60°C o 40 min. a 80°C

tras tiempo de reposo de 5 min. a 20°C

FICHA TÉCNICA N° 0761-E
REV. 11/2023

Los presentes datos son fruto de pruebas escrupulosamente controladas y contienen nuestros mayores y más actualizados conocimientos. De todas maneras, estos informes son divulgados únicamente como información y no pueden representar obligaciones de responsabilidad de nuestra Empresa, ni ser un pretexto para reclamaciones de ningún género que puedan ser relacionadas a la utilización de los productos descritos. Debido a que las condiciones de su uso escapan a nuestro control.