

CINTA DE FIBRA DE CARBONO TAFETÁN 3K
240 g/m² (ancho 25 mm)

CARACTERÍSTICAS		NOMINAL	TOLERANCIA	NORMATIVA
Masa por unidad	g/m ²	240	± 5%	ISO 4605
Tejido		Tafetán		ISO 2113
Ancho	mm	desde 20 hasta 230	± 2,5%	ISO 22198
Espesor	mm	0,20	±2,5%	ISO 5084 (**)

DETALLE	URDIMBRE		TRAMA	
Descripción de la fibra	HR Fibra de Carbono 3K - 200 tex		HR Fibra de Carbono 3K - 200 tex	
Número de hilos	6 puntas/cm	ISO 4602	6 puntas/cm	ISO 4602
Distribución del Peso	120 g/m ²	100%	120 g/m ²	100%
Reparto de peso	50%		50%	
Remate (orillo)	Estilo tejido	LENO	Tipo de Fibra	HM poliéster 22 tex

PROPIEDADES MECÁNICAS	RESISTENCIA A TRACCIÓN	MÓDULO A TRACCIÓN
Fibra de carbono-400tex	4410 MPa	235 GPa

(**) Espesor teórico para un laminado epoxi con 40% de refuerzo en volumen.

NOTA: La información técnica proporcionada se basa en hallazgos de laboratorio y se cree que es correcta. No se ofrecen garantías de ningún tipo excepto que los materiales suministrados sean de calidad estándar. Todos los riesgos y responsabilidades derivados de la manipulación, almacenamiento y uso de los productos, así como el cumplimiento de las restricciones legales aplicables, recaen en el usuario.

TIPO DE SUMINISTRO

- Cinta de Fibra de Carbono Tafetán 3K de 240 g/m², 25 mm de ancho x 5 m lineales
- Cinta de Fibra de Carbono Tafetán 3K de 240 g/m², 25 mm de ancho x 25 m lineales
- Cinta de Fibra de Carbono Tafetán 3K de 240 g/m², 25 mm de ancho x 50 m lineales