FICHA TÉCNICA

Fecha emisión 12/08/2019

OCTOATO DE COBALTO 6% (ACELERANTE Y-3)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/NATURALEZA

COMPOSICIÓN: Solución de Bis(2-etilhexanoato) de cobalto en Hidrocarburos.
EINECS Nº: 918-317-6 Hidrocarburos, C10-C13, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos
CAS Nº: 136-52-7 Bis(2-etilhexanoato) de cobalto
EINECS Nº: 205-250-6
CAS Nº: 149-57-5 Ácido 2-etilhexanoico
EINECS Nº: 205-743-6

USOS Y APLICACIONES

Acelerante para resinas de poliéster.

La cantidad a utilizar dependerá de los tiempos deseados y temperatura, pero se aconseja utilizar entre el 0,1% y el 0,4% sobre resina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Contenido metálico (%)	5,9 - 6,1	GQ-01
Color (Gadner)	Azul - Violeta	Visual
Peso específico, 25°C (Kg/m^3)	950 - 1030	ASTM D2935-91
No volátiles (%) (valor típico)	50	ASTM D1644-88-A
Viscosidad 25°C (Gardner)	D máx.	ASTM D1545-89

PRESENTACIÓN

Bidón de 180 Kg, garrafas de 21,5Kg, 4,5 kg, 1 kg, 0,5kg, 100 cm^3 y 25 cm^3.

NOTA: Información facilitada en base a la experiencia y conocimientos de los que disponemos en la actualidad. Ante los numerosos factores que podrían influenciar las condiciones de trabajo y de aplicación de este producto, se recomienda que el receptor o usuario realice sus propias pruebas y experimentación. No puede derivarse ningún propósito particular o determinadas propiedades en base a esta información proporcionada. Es responsabilidad del receptor o usuario el tomar en consideración la reglamentación y legislación existente, así como la información contenida en la Ficha de Seguridad de este producto.

RESINAS CASTRO S.L.
Pol. Ind. A Granxa, 3ª Paralela
C/Cíes 190, 36400 O Porriño – ESPAÑA

Tlf.: +34 986 342 955 Fax: +34 986 342 520
E-mail: shop@castrocomposites.com
Web: www.castrocomposites.com