

ROTATEX® G1400 A

Emise le.....: 12.02.99
Révision.....: 01 du 14.12.99

CONSTRUCTION : Tolérances : $\pm 5 \%$

		POIDS (gr/m ²)
Grille	Chaîne : 2,5 Fils/cm x 2 x 68 tex Verre Trame : 2.5 Fils/cm x 136 tex Verre	68
Colle	Type SB	22
POIDS TOTAL (MO 302/03-LP 001)		90

CARACTERISTIQUES : valeurs minimales

L : sens longueur
T : sens travers

RESISTANCES A LA RUPTURE	MO 302/13-LP 004 N/5 cm	L : 1400 T : 1400
RESISTANCE ALCALINE		
Test 6 h 00 3 hydroxydes	MO 302/31-LP 021 N/5 cm	L : 625 T : 625
Résistance eau – Test 24h à 50° C	MO 302/34-LP 022 N/5 cm	L : 1250 T : 1250

EPAISSEUR (valeur indicative)	MO 302/03-LP 002 mm	0,4
--------------------------------------	---------------------	-----

Cette fiche technique est donnée à titre indicatif.
Nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications.

® = Marque Déposée

**RESINAS CASTRO S. L.**

Pol. Ind. A Granxa, 3ª Paralela, C/ Cíes 190
36400 O Porriño - Pontevedra - España
Tlf.: 986 342 953 / Fax: 986 342 520
info@castrocomposites.com
www.castrocomposites.com