



30100 CARBON PRIMER TRX FILLER


Imprimación transparente de adhesión sobre piezas de fibra de carbono



1000 g +
250 g +
100 g



25" FC 4
a 20 °C



Ø 1,2-1,4 mm 3,5-4
atm (RP)

Número de capas: 1 + 1



Curado a baja temperatura:
90 min a 90 °C
tras 15 min
tiempo de evaporación a 20 °C

Vida útil a 20 °C: 4 h

DESCRIPCIÓN

Imprimación de adhesión transparente para fibra de carbono.

USO

Ha sido diseñada para el mundo del deporte, la decoración interior y, en general, para componentes y accesorios de la industria fabricados con fibra de carbono. El producto es extremadamente versátil y utilizable en todos aquellos sectores donde se prefiere la fibra de carbono a otros materiales debido a su alta resistencia mecánica y su refinado rendimiento estético.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación.
- Muy buena adherencia
- No descuelga en superficies verticales
- Alto poder de relleno de poros
- Secado rápido

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

FIBRA DE CARBONO: dependiendo del estado de la superficie, si es necesario, se recomienda un lijado preciso y adecuado, seguido de la eliminación del polvo y/o desengrasado con 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

APLICACIÓN

A pistola:

Relación de mezcla:

Peso / Volumen

30100 IMPRIMACIÓN TRANSPARENTE DE ADHESIÓN PARA CARBÓN	1000 partes
00271 ENDURECEDOR SOFT LPL	250 partes
00825 DISOLVENTE UNIVERSAL LECHSYS	100 partes
Alternativamente puede usarse el disolvente reactivo lento 00824 LECHSYS UNIVERSAL THINNER SLOW	

Tiempo de gel a 20°C: 4 h

Ø Boquilla de la pistola: 1.2 - 1.4 mm

Presión: 3,5-4 atm (RP)

Nº de capas: 1 + 1

Espesor de capa recomendada: 60-100 µ

Condiciones de aplicación: 20-25°C, 50-70% de humedad relativa.

TIEMPO DE SECADO

Secado a baja temperatura: 90 min a 90°C
después de 15 min de evaporación a 20°C.

LIJADO

Lijado en seco con papel abrasivo P320/400 o Scotch Brite

BARNIZ DE ACABADO

Se emplea el producto 30102 CARBON LOOK FINISH en sistema de secado en seco.

TIPO DE SUMINISTRO

Carbon Primer TRX Filler x 1,35 kg (Filler + endurecedor + disolvente)

HOJA DE DATOS TÉCNICOS N.º 0759-GB
ACTUALIZADO 11/2023

Toda la información contenida en esta ficha técnica es resultado de pruebas rigurosamente controladas y es correcta según el mejor conocimiento de Lechler en el momento de su emisión. Dado que las condiciones de uso están fuera del control del fabricante, la información aquí contenida se ofrece sin garantía, expresa o implícita, y la determinación final de la idoneidad de cualquier información o material para el uso previsto y la forma de uso es responsabilidad exclusiva del usuario. PARA USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.