

DESCRIPCION

Masilla universal flexible. Mínima permeabilidad a la humedad, con mayor resistencia al exterior y mayor poder de anclaje.

Máxima facilidad de lijado, elasticidad y resistencia al golpe. No supone un sobrepeso en trabajos donde la ligereza es importante.

**SUPERFICIES**

Chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados aluminios y sus aleaciones.
Pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.


VOC

<250 g/l 2004/42/IIb (b) (250) <250

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA

Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.

Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de aplicar.



1-3% endurecedor en pasta
Pot-life 3-5' a 20°C



Aplicación con espátula



<30' a 20°C.



4-5' a 1 m



Lijado P80-P120 rebaje
Lijado P180-P220 acabado

LIMPIEZA UTILES

Con disolvente nitro o de limpieza

PESO ESPECÍFICO

1,25 + - 0,05

MATERIA PRIMA

Resina poliéster insaturada, cargas minerales especiales.

DATOS DE SEGURIDAD

Consultar Ficha de Seguridad

PERIODO DE GARANTÍA

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas

ADVERTENCIAS

Mezclar la masilla FILL LIGHT PLUS 1000 ML con 1-3 % de endurecedor en pasta.

Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado.

No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C

Conservar en lugar fresco y seco.

DISTRIBUIDOR



RESINAS CASTRO S. L.

Pol. Ind. A Granxa, 3ª Paralela, C/ Cíes 190
36400 O Porriño - Pontevedra - España
Tlf.: 986 342 953 / Fax: 986 342 520
info@castrocomposites.com
www.castrocomposites.com

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.