

DESCRIPCIÓN

Masilla de poliéster de bajo peso específico de textura muy cremosa. Contenido de VOC inferior a 250 g/l, límite de la categoría de la normativa europea y de textura muy cremosa. Fácil aplicación con espátula con un acabado excepcionalmente liso.



- Óptima adhesión sobre chapa zincada y de aluminio.
- Excepcional secado, aplicación y lijado.
- Acabado muy fino.
- Soporta más de 100°C sin distorsionarse
- Sobre aplicable con cualquiera de los aparejos Car Repair System.
-

SUPERFICIES


Aplicable sobre chapa zincada, aluminio y sus aleaciones, hierro, acero, fibra de vidrio, pinturas originales o pinturas viejas bien consolidadas

VOC

<250 g/l 2004/42/IIIB (b) (250) <250 g/l

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA

Desengrasar y lijar con abrasivo P80-P120.



1-3%

Vida de la mezcla 3-5' at 20° C

Rendimiento teórico *: 7,3 m²/l 100 micras secas



Aplicación con espátula



< 30' at 20° C



4'-5' at 1m.



P80-P120 rebaje. P180-P220 acabado

CONTINUACIÓN APLICACIÓN

Fondos bicomponentes al agua y/o disolvente. Poliéster a pistola.

CONTENIDO SÓLIDO

87-88%

PESO ESPECÍFICO

1,30 +/- 0,05

MATERIAS PRIMAS

Resina de poliéster insaturada, pigmentos, cargas minerales y disolventes.

PERIODO DE GARANTÍA

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad.

ADVERTENCIA

No utilizar el producto a temperaturas inferior a 5°C.

Conservar en lugar fresco y seco.

** El rendimiento teórico no contempla la pérdida relativa de la aplicación.*

DISTRIBUIDOR



RESINAS CASTRO S. L.

Pol. Ind. A Granxa, 3ª Paralela, C/ Cés 190
36400 O Porriño - Pontevedra - España
Tlf.: 986 342 953 / Fax: 986 342 520
info@castrocomposites.com
www.castrocomposites.com

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.